

REŠTAURÁTORSKÁ DOKUMENTÁCIA

„Mihály Nécsey“



rok vzniku 1888-1902
U- 4
Prír. č. 236

Mgr. art. Štefan Kocka
2017

IDENTIFIKÁCIA

Autor: Štefan Nécsey

Názov: „Mihály Nécsey“

Inv. č: U- 4

Prír. č. : 236

Datovanie: 1888-1902

Rozmery: 240x 185mm

Materiál: plátno

Technika: olejomaľba

Značenie: značené

Majiteľ: Tekovské múzeum v Leviciach

Reštaurátor: Mgr. art. Štefan Kocka 2017

UMELECKO-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA A ZÁMER REŠTAUROVANIA- KONZERVOVANIA

1. Typ pamiatky:

olejomaľba

2. Pamiatka je súčasťou cyklu, alebo súboru: nie je súčasťou cyklu

3. Popis diela- ikonografia

Na mal'be je portrét M. Nécseya, s okuliarmi, v tmavom pozadí a dobovom oblečení.

Obraz je namalovaný na plátne. Plátno je natiahnuté na podrám bez profilácie.



pred reštaurovaním – zadná strana

4. **Signatúra, datovanie:** signovaný Nécsey

5. **Náписy, chronogramy, kryptogramy a pod:** Bez, nápisov, signatúry,...

6. **Datovanie a autorský okruh:** 1888-1902

7. **Požiadavky kustóda:**

Dielo si vyžaduje konzervátorsko- rešaurátorský zásah. V minulosti, nebol reštaurovaný.


Reštaurovaním je potrebné dielo očistiť, spevniť maľbu, podložku. Urobiť prieskum celistvosti, pomocou deštruktívnych a nedeštruktívnych metód.

Zabezpečiť jeho vystaviteľnosť, aj pre depozitné účely.

Jednotlivé kroky reštaurovania, budú fotograficky dokumentované, a priebežne konzultované s metodikom.

Cieľom reštaurovania- konzervovania, je prinavrátiť danému dielu jeho výtvarnú a estetickú hodnotu, stabilitu, zastaviť proces degradácie.

Rám jednoduchý, hnedo prírodnej farby bez výzdoby, podľa uváženia očistiť, spevniť, časti, do retušovať, v prípade nepoužiteľnosti nahradíť iným ozdobným rámom.



detail podpis

REŠTAURÁTORSKÝ PRIESKUM

Súčasný stav a predchádzajúce zásahy:

Maľba je stmavnutá, jemne skrakelovaná, zošúchaná- predratá.
Na povrchu maľby sa nachádza zoxidovaný lak a depozitný prach.
Maľba pôsobí celistvo, po celej ploche sú trhliny a vypadane miesta.
Pri určitom sklone plátна sú možné vidieť ďalšie úbytky , najmä po okrajoch..
Okraje plátна sú predraté.

Obraz ,nie je dublovaný ďalším plátnom, plátno je natiahnuté na
podrám, s minimálnou profiláciou. Podrám je pôvodný, znečistený. Maľba je
otlačená a poškodená od podrámu. Plátno je jemnozrnné .

Rám je pozlátený- metalyické, ozdobený geometrické tvary. Poškodenie rámu-
obity, ošúchaný,vypadane časti ornamentov, bočných častí rámu, na povrchu sa
nachádza depozitný prach.



pred reštaurovaním detail poškodenia

Metódy prieskumu

Prieskum bude zameraný na zistenie stupňa degradácie znečistenia, rozsahu, prípadných sekundárnych zásahov, zachovanie pôvodnej maľby a lakovej vrstvy, taktiež pôvodnej podložky, podkladu a podrámu, ktorý je pôvodný.

Cieľom je vytvorenie a vyhotovenie návrhu na reštaurovanie-konzervovanie v zhode s etickým a umelecko-pamiatkovým zámerom.

Pri prieskume, budú použité nedeštruktívne metódy a spôsoby bázania, deštruktívne metódy budú použité v princípe čo najmenšieho poškodenia pamiatky.

1/ nedeštruktívne metódy prieskumu

a/ pozorovanie pri **dennom svetle**

b/ pozorovanie pri **bočnom svetle**

a/ obhliadka pamiatky pri dennom svetle z dôvodu zistenia miery poškodenia, rozsahu zistenia, veľkosti a miery krakeláže.

Posúdenie lakovej vrstvy a prípadného množstva zásahov.

b/ obhliadka pamiatky pri bočnom svetle, za účelom zistenia reliéfnosti maľby, výšky krakeláže, miery narušenia povrchu a poškodenie plátna.

a/ obhliadka pamiatky pri dennom svetle z dôvodu zistenia miery poškodenia, rozsahu zistenia, veľkosti a miery popraskanie, pretrhnutie papiera. Posúdenie lakovej vrstvy a prípadného množstva zásahov.

b/ obhliadka pamiatky pri bočnom svetle, za účelom zistenia reliéfnosti maľby, výšky krakeláže, miery narušenia povrchu a poškodenie papiera.



proces reštaurovania
pol. čistenie



pred reštaurovaním zadná strana



pred reštaurovaním



tmelenie



REŠTAURÁTORSKÝ ZÁMER

Na základe reštaurátorského prieskumu, vzhľadom na ideový zámer investora /prezentácia výtvarného diela v stálych zbierkach múzea, tak kvalitného a historickej maľby/ navrhujem nasledovný postup pre konzervovanie :

Upevnenie farebnej strieškovito odstávajúcej vrstvy
vyrovnanie podkladovej časti z točenej do vodorovného tvaru –
pomocou japonského papiera a želatíny- prelep

-ČISTENIE a/ Mechanické

 b/ Mokré čistenie

zbavenie nečistôt a prachu zároveň- depozit očistenie obrazu od starého laku,
pomocou rozpúšťadla/Ethylénglykol- Celoslolve/
očistenie premalieb pomocou rozpúšťadiel/ Acetón, toluén, lieh ,
Tauberovo rozpúšťadlo/ dočistené saponátom s terpentínom
očistenie od tmelov dočistenie saponátom+ terpentín

Tmelenie- tmelenie chýbajúcej farebnej vrstvy tmelom

 vybrúsenie tmelov

Lakovanie- impregnácia, Damara+ terpentín/1:6/

Retuš akvarelové farby, spôsob- nápodobivý /malé úbytky/
a ostatné spôsobom „strategio“- čiarkované

Záverečná úprava- zalakovanie Damara+ terpentín/1:3/+vosk

Zhrnutie- použiť všetky prostriedky a doplnky také, ktoré sú reverzibilné. Pomôžu scelit' celkový výtvarný a estetický charakter diel

FOTODOKUMENTÁCIA – stavu pamiatky po reštaurovaní spojená s textovou dokumentáciou o priebehu reštaurovania

Pre vyššie uvedené navrhujem komplexné reštaurovanie, zo zreteľom zachovať autenticitu, pôvodnosť a špecifickosť výtvarného diela.

Zhrnutie- použiť všetky prostriedky a doplnky také, ktoré sú reverzibilné., a použiteľné pre ďalšie komplexné reštaurovanie. Pomôžu scelit' celkový výtvarný a estetický charakter diela.

PRIEBEH REŠTAUROVANIA

Vlastná realizácia reštaurovania vychádzala zo základných bodov návrhu na reštaurovanie.

K zmenám, ku ktorým došlo v priebehu reštaurovania, sa vyjadrím v statiach, ktoré sa budú týkať týchto problémov/ k závažným zmenám zásadného charakteru, ktoré by mali vplyv na celkový obraz, v priebehu reštaurovania nedošlo/.

Po odstránení podrámu a , bola spevnená farebná vrstva želatínou o podložku. Po spevnení bola farebná vrstva čistená vo viacerých etapách, odstránenia depozitného prachu, špiny a rôzneho znečistenia, pomocou chemických látok (toluén, acetón, lieh, celosolve, lieh a ich kombinácia. Obraz bol prelepený želatínou a japonským papierom.

Zadná strana, bola vyčistená od rôznych nánosov špiny a depozitného prachu.

Obraz, bol prežehlený hlavne na miestach poškodenia. Otlačené miesta, spôsobené mechanickým poškodením, sa postupným prežehľovaním vyrovnali.

Povrchový prelep bol odstránený, plátno natiahnuté na podrám s profiláciou, ktorý splňal všetky predpoklady pre trvalé zabezpečenie ochrany zb. predmetu.

Po dočistení a nalakovaní Damarovým lakom, bol obraz vytmelený vhodne farebne upraveným tmelom. Po vytmelení, bol obraz lakovaný a následne retušovaný akvarelovými farbami a lakovými farbami.

Po všetkých úkonoch, bol obraz finálne lakovaný.



po reštaurování